

**PINTURA ARQUITECTÓNICA SATINADA A BASE ESTIREN
ACRÍLICO CON CARBONATOS**
Proveedor: OMYA

**FORMULA TENTATIVA PARA PINTURA
ARQUITECTÓNICA SATINADA A BASE ESTIREN
ACRÍLICO CON CARBONATOS DE OMYA MÉXICO**

Formula: B.C. 1,000 Kg.

Materia Prima	Cantidad (Kg)	Función
Agua	246.00	Vehículo
Tripolifosfato de Potasio	0.50	Co-dispersante
Dispersante Oligomérico	2.50	Dispersante
TiO2	210.00	Pigmento
Antiespumante base aceite mineral	3.00	Antiespumante
Omyacarb UF SJ	76.50	Carga Inerte
Omyacarb 4 SJ	43.90	Carga Inerte
Monoetilenglicol	10.00	Agente nivelante
Butil Cellosolve	22.00	Coalescente
Resina Estiren acrilica	360.00	Resina Estiren - Acilica
Amoniaco	5.00	Buffer
Espesante acrilico	19.00	Espesante
Biocida	1.50	Biocida

Propiedades Típicas

Los resultados de poder cubriente, blancura y brillo son:

Viscosidad Brookfield (Sp 5, 20 r.p.m. @ 25°C): 10,000 cps

Densidad @ 25 °C: 1.28 gr/cm3

pH @ 25 °C: 9.5

Poder Cubriente: 96.65

Blancura: 88.32

Brillo @60°: 13.00

La información aquí expuesta está basada en datos y resultados técnicos que Omya cree son fiables, haciéndose constar, sin embargo que Omya no hace manifestación ni da garantía alguna de que la misma sea completa o exacta y, que Omya no asume ninguna responsabilidad que pudiera derivarse de su utilización o por las reclamaciones de terceros o los daños o perjuicios que éstos sufran.

Comentarios

* Oligomérico es otra forma de referirse a dispersante polimérico (poliacrilato de sodio)