

## FORMULA TIPICA PARA IMPERMEABILIZANTES

| MATERIA PRIMA                 | 3 AÑOS | 5 AÑOS | 7 AÑOS |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Agua                          | 32.02  | 21.07  | 14.71  |
| Biocida                       | 0.20   | 0.20   | 0.20   |
| Antiespumante WS 980/ WS974   | 0.11   | 0.12   | 0.12   |
| Roltan SP 800                 | 0.24   | 0.25   | 0.25   |
| Bióxido De Titanio R-902      | 4.01   | 4.86   | 6.54   |
| Caolín Micronizado M-325      | 3.20   | 3.24   | 2.45   |
| Carbonato de Calcio M-325     | 28.81  | 26.11  | 24.67  |
| Resincryl RT-905/RT 950       | 30.41  | 42.95  | 49.84  |
| Bermocoll EBM 10000/ EBS481FQ | 0.24   | 0.24   | 0.25   |
| Dietilen Glicol               | 0.24   | 0.24   | 0.24   |
| Coasol                        | 0.16   | 0.20   | 0.20   |
| Amoniaco                      | 0.12   | 0.20   | 0.20   |
| Rheolyn APF 250               | 0.24   | 0.32   | 0.33   |
| Totales                       | 100%   | 100%   | 100%   |

|                             | 3 AÑOS              | 5 AÑOS              | 7 AÑOS              |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| VISCOSIDAD 6/10             | 15000 -50000        | 15000-50000         | 15000-50000         |
| DENSIDAD gr/ ml             | 1.32                | 1.21                | 1.15                |
| % DE SOLIDOS                | 46-48               | 44-46               | 48-50               |
| FINURA HEGMAN               | 4                   | 3                   | 2                   |
|                             |                     |                     |                     |
| RENDIMIENTO M2/LT           | 1                   | 1                   | 1                   |
| % DE ELONGACION             | 100% MINIMO         | 100% MINIMO         | 150% MINIMO         |
| TENSION psi                 | Igual o mayor a 200 | Igual o mayor a 200 | Igual o mayor a 200 |
| ABSORCION DE AGUA 168 Horas | 20% máximo          | 20% máximo          | 20% máximo          |
| PERMEABILIDAD               | 50 perms máximo     | 50 perms máximo     | 50 perms máximo     |
| PH                          | 8.5-9.5             | 8.5-9.5             | 8.5-9.5             |

**Termoplásticos del Caribe S.A. de C.V.** proporciona la presente información sólo para fines de referencia técnica. La información del producto es responsabilidad del fabricante. El uso de esta información y del producto son **responsabilidad del cliente**.